

## Сорт: «Экстра»

Профильные строганные изделия. Порода древесины — лиственница ангарская. Влажность 13 ±3%.

В древесине деталей категории «Экстра» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	Норма ограничения в деталях	
		На лицевой поверхности	На нелицевой поверхности
1	Сучки здоровые	Диаметром до 10 мм, не более 1 шт. на изделие	Допускаются
2	Сучки не сросшиеся		Допускаются
3	Сучки частично сросшиеся, тёмные, здоровые		Допускаются
4	Сучки выпавшие	Не допускаются	Допускаются
5	Трещины от усушки несквозные	Допускаются «волосяные» суммарной длиной не более 1/5 длины изделия, шириной до 0,7 мм	Допускаются
6	Смоляные кармашки	По площади до 90 мм <sup>2</sup> не более 1 шт. на 1 м пог. или в сумме на изделие	Допускаются
7	Червотчины	Не допускаются	Допускаются
8	Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина	Не допускаются глубиной более 1 мм	Допускаются
9	Ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонь, засмолок	Допускаются до 20% от площади изделия	Допускаются
10	Бахрома, гнили	Не допускаются	Не допускаются
11	Засинение	Допускается не более 10% от площади изделия	Допускаются
12	Сердцевина	Допускается длиной не более 1/5 длины изделия	Допускаются
13	Разнооттеночность, разноцветность	Не нормируется	Не нормируется
14	Гниль	Не допускается	Не допускается
15	Непрострог	Не допускается	Допускается не более 20% от площади
16	Обзол	Не допускается	Допускаются не более 1/5 от толщины и не более 1/10 от ширины изделия

Продольное отклонение по кромке (покоробленность) изделия допускается не более 3 мм на 1 погонный метр изделия.

При ширине изделия более 150 мм нормы по порокам увеличиваются на 30%.

Примечание: пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.

Изделия могут отгружаться без приторцовки по длине и иметь припуск от 20 до 200 мм.

Приёмка продукции по количеству и качеству производится на складе при отгрузке.

## Сорт: «Прима»

Профильные строганные изделия. Порода древесины — лиственница ангарская. Влажность 13 ±3%.

В древесине деталей категории «Прима» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	Норма ограничения в деталях	
		На лицевой поверхности	На нелицевой поверхности
1	Сучки здоровые	Диаметром до 10% от ширины, не более 1 шт. на один погонный метр изделия, или в сумме диаметров на изделие	Допускаются
2	Сучки не сросшиеся		Допускаются
3	Сучки частично сросшиеся, тёмные, здоровые		Допускаются
4	Сучки выпавшие	Не допускаются	Допускаются
5	Трещины от усушки несквозные	Допускаются «волосяные» суммарной длиной не более 1/5 длины изделия, шириной до 1 мм	Допускаются
6	Смоляные кармашки	По площади до 350 мм <sup>2</sup> не более 1 шт. на 1 м пог. или в сумме на изделие	Допускаются
7	Червотчины	Не допускаются	Допускаются
8	Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина	Не допускаются глубиной более 1 мм	Допускаются
9	Ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонь, засмолок	Допускаются до 30% от площади изделия	Допускаются
10	Бахрома, гнили	Не допускаются	Не допускаются
11	Засинение	Допускается не более 15% от площади изделия	Допускаются
12	Сердцевина	Допускается длиной не более 1/3 длины изделия	Допускаются
13	Разнооттеночность, разноцветность	Не нормируется	Не нормируется
14	Гниль	Не допускается	Не допускается
15	Непрострог	Не допускается	Допускается не более 20% от площади
16	Обзол	Не допускается	Допускаются не более 1/5 от толщины и не более 1/10 от ширины изделия

Продольное отклонение по кромке (покоробленность) изделия допускается не более 3 мм на 1 погонный метр изделия.

При ширине изделия более 150 мм нормы по порокам увеличиваются на 30%.

Примечание: пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.

Изделия могут отгружаться без приторцовки по длине и иметь припуск от 20 до 200 мм.

Приёмка продукции по количеству и качеству производится на складе при отгрузке.

## Сорт: «А»

Профильные строганные изделия. Порода древесины — лиственница ангарская. Влажность 13 ±3%.

В древесине деталей категории «А» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	Норма ограничения в деталях	
		На лицевой поверхности	На нелицевой поверхности
1	Сучки здоровые	Диаметром до 15% от ширины, не более 2 шт. на один погонный метр изделия, или в сумме диаметров на изделие	Допускаются
2	Сучки не сросшиеся		Допускаются
3	Сучки частично сросшиеся, тёмные, здоровые		Допускаются
4	Сучки выпавшие	Не допускаются	Допускаются
5	Трещины от усушки несквозные	Допускаются «волосяные» суммарной длиной не более 1/5 длины изделия, шириной до 1 мм	Допускаются
6	Смоляные кармашки	По площади до 420 мм <sup>2</sup> не более 2 шт. на 1 м пог. или в сумме на изделие	Допускаются
7	Червоточины	Не допускаются	Допускаются
8	Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина	Не допускаются глубиной более 1 мм	Допускаются
9	Ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонь, засмолок	Допускаются до 30% от площади изделия	Допускаются
10	Бахрома, гнили	Не допускаются	Не допускаются
11	Засинение	Допускается не более 15% от площади изделия	Допускаются
12	Сердцевина	Допускается длиной не более 1/3 длины изделия	Допускаются
13	Разнооттеночность, разноцветность	Не нормируется	Не нормируется
14	Гниль	Не допускается	Не допускается
15	Непрострог	Не допускается	Допускается не более 20% от площади
16	Обзол	Не допускается	Допускаются не более 1/5 от толщины и не более 1/10 от ширины изделия

Продольное отклонение по кромке (покоробленность) изделия допускается не более 3 мм на 1 погонный метр изделия.

При ширине изделия более 150 мм нормы по порокам увеличиваются на 30%.

Примечание: пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.

Изделия могут отгружаться без приторцовки по длине и иметь припуск от 20 до 200 мм.

Приёмка продукции по количеству и качеству производится на складе при отгрузке.

## Сорт: «АВ»

Профильные строганные изделия. Порода древесины — лиственница ангарская. Влажность 13 ±3%.

В древесине деталей категории «АВ» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	Норма ограничения в деталях	
		На лицевой поверхности	На нелицевой поверхности
1	Сучки здоровые	Допускаются без ограничений	Допускаются
2	Сучки не сросшиеся	Диаметром до 30 мм в максимальном размере, не более 2 шт. на один метр погонный или в сумме на изделие	Допускаются
3	Сучки частично сросшиеся, тёмные, здоровые	Диаметром до 40 мм в максимальном размере, не более 3 шт. на один метр погонный или в сумме на изделие	Допускаются
4	Сучки выпавшие	Не допускаются	Допускаются
5	Трещины от усушки несквозные	Допускаются «волосяные» суммарной длиной не более 1/4 длины изделия, шириной до 1 мм	Допускаются
6	Смоляные кармашки	Допускаются без ограничений по площади до 640 мм <sup>2</sup> , в максимальном размере не более 2 шт. на один метр погонный или в сумме на изделие	Допускаются
7	Червоточины	Не допускаются	Допускаются
8	Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина	Не допускаются глубиной более 1 мм	Допускаются
9	Ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонь, засмолок	Допускаются до 40% от площади изделия	Допускаются
10	Бахрома, гнили	Не допускаются	Не допускаются
11	Засинение	Допускается не более 20% от площади изделия	Допускаются
12	Сердцевина	Допускается длиной не более 1/3 длины изделия	Допускаются
13	Разнооттеночность, разноцветность	Не нормируется	Не нормируется
14	Гниль	Не допускается	Не допускается
15	Непрострог	Не допускается	Допускается не более 20% от площади
16	Обзол	Не допускается	Допускаются не более 1/4 от толщины и не более 1/7 от ширины изделия

Продольное отклонение по кромке (покоробленность) изделия допускается не более 3 мм на 1 погонный метр изделия.

При ширине изделия более 150 мм нормы по порокам увеличиваются на 30%.

Примечание: пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.

Изделия могут отгружаться без приторцовки по длине и иметь припуск от 20 до 200 мм.

Приёмка продукции по количеству и качеству производится на складе при отгрузке.

## Сорт: «С»

Профильные строганные изделия. Порода древесины — лиственница ангарская. Влажность 13 ±3%.

В древесине деталей категории «С» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	Норма ограничения в деталях	
		На лицевой поверхности	На нелицевой поверхности
1	Сучки здоровые (светлые)	Допускаются без ограничений	Допускаются
2	Сучки не сросшиеся	Допускаются без ограничений	Допускаются
3	Сучки частично сросшиеся, тёмные, здоровые	Допускаются без ограничений	Допускаются
4	Сучки выпавшие	Допускаются, но не образующие сквозного отверстия	Допускаются
5	Трещины от усушки несквозные	Допускаются несквозные шириной до 5 мм	Допускаются
6	Смоляные кармашки	Допускаются без ограничений	Допускаются
7	Червоточины	Допускаются единичные несквозные, в том числе выходящие на кромку	Допускаются
8	Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина	Не допускаются глубиной более 5 мм	Допускаются
9	Ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонь, засмолок	Допускаются до 50% от площади изделия	Допускаются
10	Бахрома, гнили	Не допускаются	Не допускаются
11	Засинение	Допускается не более 30% от площади изделия	Допускаются
12	Сердцевина	Допускается длиной не более 1/2 от длины изделия	Допускаются
13	Разнооттеночность, разноцветность	Не нормируется	Не нормируется
14	Гниль	Не допускается	Не допускается
15	Непрострог	Допускается не более 10% от площади	Допускается не более 30% от площади
16	Обзол	Не допускается	Допускаются не более 1/3 от толщины и не более 1/5 от ширины изделия

Продольное отклонение по кромке (покоробленность) изделия допускается не более 5 мм на 1 погонный метр изделия.

При ширине изделия более 150 мм нормы по порокам увеличиваются на 30%.

Примечание: пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.

Изделия могут отгружаться без приторцовки по длине и иметь припуск от 20 до 200 мм.

Приёмка продукции по количеству и качеству производится на складе при отгрузке.

## Сорт: «D»

Профильные строганные изделия. Порода древесины — лиственница ангарская. Влажность 13 ±3%.

В древесине деталей категории «D» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	Норма ограничения в деталях	
		На лицевой поверхности	На нелицевой поверхности
1	Сучки здоровые (светлые)	Допускаются без ограничений	Допускаются
2	Сучки не сросшиеся	Допускаются без ограничений	Допускаются
3	Сучки частично сросшиеся, тёмные, здоровые	Допускаются без ограничений	Допускаются
4	Сучки выпавшие	Допускаются без ограничений, в том числе сквозные	Допускаются
5	Трещины от усушки	Допускаются сквозные шириной до 5 мм, не нарушающие целостность доски	Допускаются
6	Смоляные кармашки	Допускаются без ограничений	Допускаются
7	Червоточины	Допускаются без ограничений	Допускаются
8	Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина	Не допускаются глубиной более 10 мм	Допускаются
9	Ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонь, засмолок	Допускаются без ограничений	Допускаются
10	Бахрома, гнили	Допускаются твёрдая гниль и табачные сучки	Допускается
11	Засинение	Допускается без ограничений	Допускаются
12	Сердцевина	Допускается без ограничений	Допускаются
13	Разнооттеночность, разноцветность	Не нормируется	Не нормируется
14	Гниль	Допускается твёрдая	Допускается
15	Непрострог	Допускается не более 25% от площади	Допускается не более 50% от площади
16	Обзол	Допускаются не более 1/2 от толщины и не более 1/5 от ширины изделия	Допускаются не более 1/2 от толщины и не более 1/3 от ширины изделия

Продольное отклонение по кромке (покоробленность) изделия допускается не более 5 мм на 1 погонный метр изделия.

При ширине изделия более 150 мм нормы по порокам увеличиваются на 30%.

Примечание: пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.

Изделия могут отгружаться без приторцовки по длине и иметь припуск от 20 до 200 мм.

Приёмка продукции по количеству и качеству производится на складе при отгрузке.